



CROWN GENERAL N.V.

Havenlaan 2 - 3980 Tessenderlo - Belgium

Tél: +32 13 66 17 51 - Fax: +32 13 66 88 18

Email: info@crowngeneral.be

Spécifications Produit

PVC-MOUSSE D.100/125 QR (Quick Recovery)

<u>PARAMÈTRES</u>	<u>UNITÉ</u>	<u>VALEUR</u>	<u>NORME</u>
Densité	kg/m ³	100-125	
Résistance à la Traction	Kpa	≥ 150	DIN 53571
Allongement de Rupture	%	≥ 120	DIN 53571
Résistance à la Rupture	N/mm	≥ 0,70	DIN 53515
Rémanence à la Compression	%	≤ 20	DIN 53572
Compression Déflexion	Kpa	0 s. 2-12 60 s. 2-7	ASTM 1667
	Kpa	3-10	DIN 53577
Dureté Shore 00		7-30	
Absorption d'eau	%	/	
Étanchéité par Compression		≥ 90 %	U-TEST
Inflammabilité	mm/min	≤ 100 (≥ 6mm)	FMVSS 302
Résistance à la Température	°C	-30 / +60	
Tolérance: At G > 500 g/m ² : +/-10 % At G ≤ 500 g/m ² : +/-20 % G = poids	-	-	-

Des produits à d'autres caractéristiques techniques peuvent être développés et fabriqués sur demande. Les données ci-dessus sont fournies à titre d'information et sans garantie de notre part. Vu le grand éventail de possibles applications, nous prions nos clients de vérifier eux-mêmes si nos produits conviennent pour leurs applications et exigences.