



## CROWN GENERAL N.V.

Havenlaan 2 - 3980 Tessenderlo - Belgium

Tél: +32 13 66 17 51 - Fax: +32 13 66 88 18

Email: info@crowngeneral.be

### Spécifications Produit

#### PVC-MOUSSE D.130/160 SR (Slow Recovery)

<u>PARAMÈTRES</u>	<u>UNITÉ</u>	<u>VALEUR</u>	<u>NORME</u>
Densité	kg/m <sup>3</sup>	130-160	
Résistance à la Traction	Kpa	≥ 200	DIN 53571
Allongement de Rupture	%	≥ 120	DIN 53571
Résistance à la Rupture	N/mm	≥ 1,0	DIN 53515
Rémanence à la Compression	%	≤ 40	DIN 53572
Compression Déflexion	Kpa	0 s. 20-40 60 s. 5-30	ASTM 1667
Dureté Shore 00		20-45	
Absorption d'eau	%	≤ 25	
Étanchéité par Compression		≥ 25 %	U-TEST
Inflammabilité	mm/min	≤ 100 (≥ 5mm)	FMVSS 302
Résistance à la Température	°C	-30 / +60	
Tolérance: At G > 500 g/m <sup>2</sup> : +/-10 % At G ≤ 500 g/m <sup>2</sup> : +/-20 % G = poids	-	-	-

*Des produits à d'autres caractéristiques techniques peuvent être développés et fabriqués sur demande. Les données ci-dessus sont fournies à titre d'information et sans garantie de notre part. Vu le grand éventail de possibles applications, nous prions nos clients de vérifier eux-mêmes si nos produits conviennent pour leurs applications et exigences.*