



CROWN GENERAL N.V.

Havenlaan 2 - 3980 Tessenderlo - Belgium

Tel: +32 13 66 17 51 - Fax: +32 13 66 88 18

Email: info@crowngeneral.be

Productspecificaties

PVC-SCHUIM D.170/200 SR (Slow Recovery)

<u>PARAMETERS</u>	<u>EENHEID</u>	<u>WAARDE</u>	<u>NORM</u>
Densiteit	kg/m ³	170-200	
Treksterkte	Kpa	≥ 275	DIN 53571
Rek bij Breuk	%	≥ 120	DIN 53571
Trekweerstand	N/mm	≥ 1,1	DIN 53515
Drukvervormingsrest	%	≤ 30	DIN 53572
Drukvastheid	Kpa	0 s. 25-50 60 s. 10-35	ASTM 1667
Shore 00 Hardheid		25-50	
Waterabsorptie	%	≤ 15	
Waterdichting bij Compressie		≥ 20 %	U-TEST
Brandbaarheid	mm/min	≤ 100 (≥ 4mm)	FMVSS 302
Temperatuurbestendigheid	°C	-30 / +60	
Tolerantie: At G > 500 g/m ² : +/-10 % At G ≤ 500 g/m ² : +/-20 % G = gewicht	-	-	-

Producten met andere technische specificaties kunnen op verzoek ontwikkeld en geproduceerd worden. De gegevens hierboven zijn louter informatief en zonder garantie. Vanwege de zeer brede waaier van mogelijke toepassingen, vragen wij onze klanten voorafgaand proeven te doen om de geschiktheid van onze producten te controleren voor hun eisen en toepassingen.